

POVZETEK

Preučeval sem korozijo na površini aluminija oziroma njegovi zlitini AA2024-T3 in AA7075-T6 po različnih pripravah površine v raztopini NaCl ali v t. i. Harrisonovi raztopini.

Protikorozijske lastnosti sem izboljšal predvsem z dodatkom med 1 mmol in 5 mmol cerijevega(III) acetata Ce(Ac)₃, in cerijevega(III) klorida CeCl₃ v 0,1 M NaCl. Površino sem učinkovito zaščitil tudi s tvorbo cerijevih konverzijskih prevlek iz 0,05 M CeCl₃ ali cerijevega(III) nitrata Ce(NO₃)₃ z 0,25 mol vodikovim peroksidom H₂O₂.

Površino sem učinkovito protikorozisko zaščitil tudi s hibridno sol-gel prevleko. Sprva sem optimiziral sintezo prevleke z različnimi množinskimi razmerji: 3-metakriloksipropiltrimetoksilan - MAPTMS/tetraethylortosilikat - TEOS = (9; 2,3; 1; 0,42 ali 0,11) s presežkom H₂O (H₂O/Si = 5), katalizirano s klorovodikovo kislino HCl (H₂O/HCl = 1/9,6 × 10⁻⁴) pri 60 °C. Inhibicijska učinkovitost IU je bila ≥ 99,3 %. Slabosti takšnih prevlek so: sinteza pri 60 °C, redčenje sola z EtOH in sušenje prevleke pri 150 °C.

V nadaljevanju sem sintezo optimiziral še pri sobni temperaturi. Prevleka učinkovito zaščiti aluminij, manj učinkovito pa AA7075-T6. Solom sem dodal tudi masni delež w = 0,5 % nanodelcev cerijevega/cirkonijevega dioksida CeO₂/ZrO₂, vendar dodatek negativno vpliva na lastnosti prevleke.

Sledila je sinteza prevleke z manjšim deležem H₂O (H₂O/Si = 1,76) in HCl (H₂O/HCl = 1/4,8 × 10⁻⁴), ki ga ni bilo treba redčiti z etanolom EtOH. Sušenje prevleke je potekalo pri 180 °C, vendar prevleka AA7075-T6 ne zaščiti dovolj učinkovito. Lastnosti sola sem izboljšal z dodatkom ločeno sintetiziranega cirkonijevega sola iz cirkonijevega tetrapropoksida – CTP (Si/CTP = (19,7; 9,8 ali 2,46)), zamreženega z metakrilno kislino MAK (CTP/MAK = (0,5; 1 ali 4)). Sušenje prevleke je potekalo že pri 100 °C. Takšna prevleka znatno bolje zaščiti kovino. Lastnosti prevleke so izrazito odvisne od zorenja sola, ki poteka 48 h, in sušenja na dnevni svetlobi. Raziskal sem vpliv različnih množinskih razmerij Si/MAK = 2,45 ali 1,23 pri Si/CTP = 2,46. Sušenje prevleke s Si/MAK ≤ 1,23 poteka že pri sobni temperaturi. Protikorozijske lastnosti takšnih prevlek so primerljive s kromatno zaščito. Najboljše protikorozijske lastnosti (največjo vrednost linearne polarizacijske upornosti R_p, najmanjšo gostoto koroziskskega toka j_{kor}) sem izmeril za prevleko iz sola s Si/CTP = 1,23 in CTP/MAK = 0,5, ki ga ni treba zoriti.

Protikorozijske lastnosti sem izboljšal še z dopiranjem/dodatkom cerijevih soli. Zlasti pri prevleki z w(Ce(NO₃)₃) = 0,5 % se izrazito izboljšajo protikorozijske lastnosti, saj cerij vpliva na mreženje prevleke, zato ima lahko le-ta sposobnost samoobnavljanja.

Ključne besede: aluminij in aluminijeve zlitine, korozija, cerijeve soli, hibridni sol-gel